



GRAF ADHESIVE s.r.l.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALI AUTOADESIVI

20882 BELLUSCO (MB) - Via del Commercio, 58 / 60 - Tel 039 6853651 r.a. - Fax 039 6083384



GRAF ADHESIVE - SINCE '61

Informazioni prodotto **CT4/BDS**

issued02052016

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale 494 gsm \pm 6 % ISO 536

Spessore totale 504 μ m \pm 6 % ISO 534

ANIMA

Cartoncino naturale, bianco, di pura cellulosa.

Grammatura 280 gsm \pm 14 ISO 536

Spessore 300 μ m \pm 14 ISO 534

ADESIVO

Coating su entrambi i lati del carrier; adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo extra-permanente ad elevato tack. Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte, cartoni, vetro e acciaio.

Peel adhesion 15,7 N/inch \pm 2 FINAT1

Shear test 7 h \pm 2 FINAT8

Quick stick 12,0 N/inch \pm 4 FINAT9

Temp. di applicazione +5°C/+40°C

Temp. di esercizio -15°C/+80°C

Rientra nella lista di accettabilità FDA 175.105 ed è conforme alle Norme BfR XIV per il contatto con alimenti. Soddisfa la Norma EN71 parte III "Migrazione di alcuni elementi/Applicazione su giocattoli"

SUPPORTO

Carta Kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless, su entrambi i lati del carrier.

Grammatura 85 gsm \pm 3 ISO 536

Spessore 87 μ m \pm 5 ISO 534

APPLICAZIONI

Caratterizzato da anima cartoncino che presenta coating adesivo su entrambi i lati. Impiegato per svariati tipi di applicazioni quali manufatti, bricolage, libri, espositori, ecc..

STAMPABILITÀ

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale auto-adesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale